

# ALLOVER FINISH

DEKORATIVNÍ POVRCHOVÁ KONEČNÁ ÚPRAVA PRO PODLAHY A STĚNY - PRO JEDNOSLOŽKOVÝ SYSTÉM ALLOVER

série 894

## POPIS

ALLOVER FINISH je výrobek ve formě stěrky nanášené pasty, výhradně na vodorovných i svislých povrchových vrstvách, vytvořených aplikací výrobků ALLOVER nanášených stěrkou.

Výrobek ALLOVER FINISH používejte, když chcete získat estetickou konečnou úpravu, která je hladší, minimalistická a málo texturizovaná.

Zajišťuje vysokou přilnavost k podkladu a disponuje dobrou zpracovatelností.

Výrobek, který lze zabarvit prostřednictvím systému odstínů barevné škály.

## INFORMACE O POUŽITÍ

Díky svým charakteristikám představuje odpověď na četné esteticko-výkonnostní potřeby v obývacích pokojích, koupelnách, kuchyních, restauracích, pracovnách/kancelářích, předváděcích místnostech, prostorách pro zdraví a pohodu a lze jej použít také pro dekoraci doplňků bytového zařízení.

Systém ALLOVER je snadno realizovatelný na místě a může být aplikován přímo na cementové podlahy, staré keramické podlahy a na stěny.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: silanizovaný akrylový kopolymer ve vodní emulzi.
- Rozpouštědlo: voda.
- Vzhled: bílá tixotropní pasta.
- Max. rozměr inertních materiálů: 0,3 mm.
- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ±0,05 kg/l.
- Odolnost vůči otěru TABER - brusné kotouče H22 500 g, 200 ot./min při 7 g: < 1,2 g.
- Doba zpracovatelnosti: přibližně 40 minut při 20 °C, rel. vlhkost = 60%.
- Doba umožňující aplikaci dalšího nátěru: přibližně 4 hodiny při 20 °C, rel. vlhkost = 60%.
- Schnutí (při 25 °C a 65% R. V.): na dotek v průběhu 1 hodiny; umožnění aplikace dalších nátěrů po 3 hodinách (doba proměnlivá v závislosti na podmínkách prostředí a podkladu).

Pro systémy ALLOVER.

- Klasifikace Kvality vzduchu v místnosti: A+.
- Certifikace Indoor Air Comfort: číslo IAC-442-01-06-2023.
- Reakce na oheň podle EN 13501-1: třída B fl s1; vztažena na spotřebu nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Přečtěte si návod pro pokládání systému ALLOVER.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: min. +10 °C / max. +35 °C.

Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.

Teplota podkladu: min. +10 °C / max. +35 °C.

Vlhkost podkladu: < 4%.

- Nářadí: stěrka z korozivzdorné oceli.

- Vrstvy: od 1 do 3, v závislosti na vyhledávaném efektu.

- Ředění: připraven k použití. Je možné ředění vodou až do 5 % hmotnosti.

- Čištění nářadí: nářadí je třeba očistit vodou ihned po použití.

- Vydátnost: 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu v závislosti na podkladu.

Ohledně podrobnější informací týkajících se pokládání systému („SMART“, „FLAT“, „FLAT Fast“) si přečtěte návod pro pokládání systému ALLOVER.

Další informace o výkonnosti systému ALLOVER si lze vyžádat od servisní služby firmy San Marco.

## ZABARVENÍ

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály.

V případě použití odlišné výroby se doporučuje vzájemně promíchat jednotlivé přípravky, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

## SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +35°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/I: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 5 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

## HESLO TEXTU

---

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni contenute in questo tecnico foglio, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche conoscenze. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo tecnico foglio annulla e sostituisce qualsiasi precedente foglio +39 0418520527.*